



**DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA
AL GELO E DISGELO**

Md_PG 0140

Rev.00

Norma rif. Uni En 1926:2000

Marcatura CE
Studi Formazione
Ricerche e
Sperimentazioni sui
Materiali da Costruzione

Sede Legale C.da S. Lucia, 14 -
67039 Sulmona (AQ)
P.I. e C.F. 01763640669 - Tel.
334 8055095

Rapporto di Prova n°	0002/10 - 03 sp
Tipo materiale	Massi
Provenienza	Addario Camillo 65020 Lettomanoppello (PE)
Data prelievo	11/01/2010
Data esecuz. Prova	15/02/2010
Modalità campion.	Uni En 932/1

Note:



ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Provino	Peso secco [g]	Peso secco dopo 25 cicli [g]	Perdita di peso [%]
1	2345,7	2335,6	0,4

Esame visivo:

Non si notano fessurazioni aperte o segni di disintegrazione

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova

Lo sperimentatore

P.I. SIMONE POLLANDRI