

Marcatura CE
Studi Formazione
Ricerche e
Sperimentazioni sui
Materiali da Costruzione

Sede Legale C.da S. Lucia, 14 -
67039 Sulmona (AQ)
P.I. e C.F. 01763640669 - Tel.
334 8055095

Rapporto di Prova n°	0002/10 - 01 sp
Tipo materiale	Massi
Provenienza	Addario Camillo
	65020 Lettomanoppello (PE)
Data prelievo	11/01/2010
Data esecuz. Prova	25/01/2010
Modalità campion.	Uni En 932/1

Note:



ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Temperatura di prova: 15°C

Massa volumica acqua: 0,9991 Mg/m³

Provino	Massa del provino secco [g]	Massa del provino s.s.a. [g]	Massa del provino in acqua [g]
1	157,8	165,4	99,3
2	169,8	177,2	101,7
3	345,8	358,1	214,5
4	177,8	185,0	110,7
5	299,5	310,4	184,6
6	235,4	243,4	147,4
7	161,8	168,2	98,8
8	199,7	205,1	115,2
9	288,5	300,5	179,8
10	409,7	428,7	258,6

Provino	Massa volumica [Mg/m ³]	Assorbimento [%]
1	2,385	4,82
2	2,247	4,36
3	2,406	3,56
4	2,391	4,05
5	2,379	3,64
6	2,450	3,40
7	2,329	3,96
8	2,219	2,70
9	2,388	4,16
10	2,406	4,64

Media dei valori	2,360	3,93
-------------------------	--------------	-------------

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova

Lo sperimentatore

P. J. SIMONE POLLANDRI