



DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'USURA  
PROVA MICRO-DEVAL

Md Pop

Rev.00

Norma rif. Uni En 1097

Marcatura CE  
Studi  
Formazione  
Ricerche e  
Sperimentazioni sui  
Materiali da Costruzione

Sede Legale C.da S.  
Lucia, 14  
67039 Sulmona (AQ)  
P.I. e C.F. 01763640669  
Tel. 334 8055095

Rapporto di Prova n°	0002/10 - 05 sp
Tipo materiale	Massi
Provenienza	Addario Camillo 65020 Lettomanoppello (PE)
Data prelievo	11/01/2010
Data di esecuzione prova	22/02/2010



ESPRESSIONE DEI RISULTATI

	<b>M1</b> <b>[g]</b>	<b>M2</b> <b>[g]</b>	<b>M<sub>DE</sub></b> <b>%</b>
<b>Campione 1</b>	500,0	376,8	24,64
<b>Campione 2</b>	500,2	370,9	25,82
<b>MEDIA</b>			25,23

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova

Lo sperimentatore  
**P. I. SIMONE POLLANDRI**